

Biyet	Si (%)	Fe (%)	Cu (%)	Mn (%)	Mg (%)	Zn (%)	Ti (%)	Cr (%)	Ni (%)	Pb (%)	Sn (%)
6060	0,30-0,60	0,10-0,30	0,1	0,1	0,35-0,60	0,15	0,1	0,05	0,05	0,05	0,05
6060 B (Fe max 0.35)	0,35-0,50	0,30-0,35	0,1	0,1	0,35-0,55	0,1	0,02	0,02	0,05	0,05	0,05
6063 (Fe max 0.22)	0,30-0,45	0,18-0,22	0,05	0,05	0,45-0,55	0,05	0,02	0,02	0,05	0,05	0,05
6063	0,20-0,60	0,35	0,1	0,1	0,45-0,90	0,1	0,1	0,1	0,05	0,05	0,05
6082	0,70-1,30	0,5	0,1	0,40-1,00	0,60-1,20	0,2	0,1	0,25	0,05	0,05	0,05
6463	0,20-0,60	0,18	0,2	0,05	0,45-0,90	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05