

Deoksidant	Al (min %)	Si (max %)	Fe (max %)	Cu (max %)	Mn (max %)	Mg (max %)	Zn (max %)	Ti (max %)	Cr (max %)	Ni (max %)	Pb (max %)	Sn (max %)
Alüminyum Külçe Al Min %90	>90	2	2	1,5	1	0,8	1,5	0,2	0,2	0,1	0,1	0,05
Alüminyum Külçe Al Min %95	>95	1,5	2	1	1	0,8	1,5	0,2	0,2	0,1	0,1	0,05
Alüminyum Yarım Küre Al Min %90	>90	2	2	1,5	1	0,8	1,5	0,2	0,2	0,1	0,1	0,05
Alüminyum Yarım Küre Al Min %95	>95	1,5	2	1	1	0,8	1,5	0,2	0,2	0,1	0,1	0,05
Alüminyum Granül Al Min %90	>90	2	2	1,5	1	0,8	1,5	0,2	0,2	0,1	0,1	0,05
Alüminyum Granül Al Min %95	>95	1,5	2	1	1	0,8	1,5	0,2	0,2	0,1	0,1	0,05
Alüminyum Piramit Al Min %90	>90	2	2	1,5	1	0,8	1,5	0,2	0,2	0,1	0,1	0,05
Alüminyum Piramit Al Min %95	>95	1,5	2	1	1	0,8	1,5	0,2	0,2	0,1	0,1	0,05